

## PARAT 16®

Stabparkett	Eiche	Buche eur.	Ahorn	Esche	eur. Kirsche
Dichte bei Normfeuchte	690 kg/m <sup>3</sup>	720kg/m <sup>3</sup>	620 kg/m <sup>3</sup>	710 kg/m <sup>3</sup>	590 kg/m <sup>3</sup>
Rohdichte bei 0% Holzfeuchte	650 kg/m <sup>3</sup>	640 kg/m <sup>3</sup>	650 kg/m <sup>3</sup>	550kg/m <sup>3</sup>	
Härte nach Brinell bei 10% Holzfeuchte	3,4 kp/mm <sup>2</sup>	3,5 kp/mm <sup>2</sup>	4,8 kp/mm <sup>2</sup>	3,7 kp/mm <sup>2</sup>	2,9 kp/mm <sup>2</sup>
Wärmeleitzahl 2 Farbe	0,17 W/mK gelbbraun	0,16 W/mK rötlich	0,17 W/mK weiß	0,15 W/mK Gelbweiß	0,17 W/mK hellbr-rötl.
Schwund- und Quellmaße je % Feuchteänderung	0,22%	0,31%	0,20%	0,26%	0,21%

Sortierkriterien  
Brandverhalten

entsprechend DIN EN 13266  
B 1 entsprechend DIN 4102 (bzw. DIN EN 13501-1) bei vollflächiger Verklebung

### Sortierungen

Für Eiche gibt es drei Sortierungen: ○ (natur), △ (gestreift) und □ (rustikal).. Für andere Holzarten, z.B. Buche, Esche etc. und für überseeische Hölzer sind in der DIN EN 13226 die Sortierungen mit entsprechenden Anforderungen festgelegt.

### Abmessungen

Dicke: 15–16 mm (meist 16 mm)  
Breite: 70 mm  
Längen: 300–500 mm

### Verarbeitung

Zur Verlegung empfehlen wir aus Gründen der Gewährleistung ausschließlich die Produkte aus dem PARAT SYSTEM®– die Klebstoffe PARAT ELASTIK® und PARAT STRONG® EC1 sind sehr emissionsarm, für den Oberflächenschutz Wasserlack PARAT 30®, PARAT 35 2K®, ÖL PARAT H15®. Bei exotischen oder behandelten Massiv-Hölzern und je nach Art der Nutzung vorher die Freigabe durch Parkett Hinterseer GmbH verlangen.

Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.