Technisches Datenblatt

PARAT 20 Kolonial®

PARAT 20®

Massivdiele Kolonial

Abmessungen

Stärke:	20 mm
Breite:	160 mm/180 mm
Länge:	600–2200 mm
	Sondermaße auf Anfrage

Nut/Feder Verbindung umlaufend mit gefasten Kanten

Holzart
Eiche

Holzfeuchte bei Lieferung:	gemäß EN 13629 von 6–12% für massive Laubholzdielen.
Brinellhärte:	von 34N/mm
Rohdichte:	0,68 u=12% (g/cm³)
Oberflächen-behandlung:	mit Coloröl, diverse Farbtöne
Oberflächenstruktur:	gebürstet.
Brandverhalten:	B 1 entsprechend DIN 4102 bei vollflächiger Verklebung

Sortierungen
Für die aufgeführte Holzart, sind in der DIN 280/2 für die verschiedenen Sortierungen entsprechende Anforderungen festgelegt.

Verarbeitung
Zur Verlegung empfehlen wir aus Gründen der Gewährleistung ausschließlich die Produkte aus dem PARAT System® – Klebstoffe: PARAT Elastik® und PARAT Strong®.

Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle emp fiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.

Stand Mai 2008