

PARAT 22®

Stabparkett

	Eiche	Buche	eur. Ahorn	Esche	Akazie	Birke
Holzfeuchte bei Lieferung	9 ± 2%	9 ± 2%	9 ± 2%	9 ± 2%	9 ± 2%	9 ± 2%
Dichte bei Normfeuchte	690 kg/m ³	720 kg/m ³	620 kg/m ³	710 kg/m ³	750 kg/m ³	610 kg/m ³
Rohdichte bei 0% Holzfeuchte	650 kg/m ³	640 kg/m ³	650 kg/m ³	730 kg/m ³	610 kg/m ³	
Härte nach Brinell bei 10% Holzfeuchte	3,4 kp/mm ²	3,5 kp/mm ²	4,8 kp/mm ²	3,7 kp/mm ²	4,9 kp/mm ²	2,5 kp/mm ²
Wärmeleitzahl	0,17 W/mK	0,16 W/mK	0,17 W/mK	0,15 W/mK		
Farbe	gelbbraun	rötlich	weiß	gelbweiß	rosabraun	gelbweiß
Schwund- und Quellmaße je % Feuchteänderung	0,22%	0,31%	0,20%	0,26%	0,24%	0,23%
Sortierkriterien	entsprechend DIN EN 13226					
Brandverhalten	B1 entsprechend DIN4102 (bzw. DIN EN 13501-1) bei vollflächiger Verklebung					

Sortierungen:

Für Eiche gibt es drei Sortierungen: ○ (natur), △ (gestreift) und □ (rustikal). Für andere Holzarten, z.B. Buche, Esche etc. und für überseeische Hölzer sind in der DIN EN 13226 die Sortierungen mit entsprechenden Anforderungen festgelegt.

Abmessungen

300–500 x 70 x 22 mm

490 x 70 x 22 (can Ahorn, Black Cherry, ami. Nuß)

Verarbeitung

Zur Verlegung empfehlen wir aus Gründen der Gewährleistung ausschließlich die Produkte aus dem PARAT-SYSTEM®

– die Klebstoffe PARAT ELASTIK® und PARAT STRONG® EC1 sehr emissionsarm, für den Oberflächenschutz Wasserlack PARAT 30®, PARAT 35 2K®, Öl-Parat H15®. Bei exotischen oder behandelten Massiv Hölzern und je nach Art der Nutzung vorher die Freigabe durch Parkett Hinterseer GmbH verlangen.

Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.