

PARAT 45®

Parkett – Siegel wasserbasierend/einkomponentig

PARAT 45® ist ein wasserbasierter 1-Komponenten Polyurethan/Akrylat-Polymer Lack und ist in dem Glanzgrad „halbmatt“ lieferbar.

Anwendungsbereich

PARAT 45® ist speziell für den Einsatz auf Holz- und Parkettfußböden im normalen Wohnbereich entwickelt worden.

Verarbeitung

Die Versiegelung vor der Verarbeitung min. 30 Sec. kräftig schütteln. Die Holzoberfläche fachgerecht schleifen und eventuell verkitten, letzter Schliff des Bodens mit Schleifgitter der Körnung 120 durchführen. Die zu versiegelnde Fläche muss frei von Staub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein.

Wir empfehlen folgenden Auftrag im normalen Wohnbereich:

- Erster Auftrag
1 x PARAT GR Grundlack Rolle
Auftragsmenge 100–120 g/m²
Trockenzeit ca. 45–120 min. (20°C, 50% relative Luftfeuchte)
 - Zweiter Auftrag
1 x PARAT 45 mit der Rolle
Auftragsmenge 100–120 g/m²
Trocknungszeit ca. 2–4 Stunden (20°C, 50% relative Luftfeuchte)
 - Zwischenschliff
Schleifgitter Körnung 120 und Einscheibenmaschine
 - Dritter Auftrag
1 x PARAT 45 mit der Rolle
Auftragsmenge 100–120 g/g/m²
Trocknungszeit ca. 2–4 Stunden (20°C, 50% relative Luftfeuchte)
- PARAT 45® kann auch direkt auf das Holz aufgetragen werden.

Bitte beachten

- Holzpflaster, Hochkantlamellenparkett, Dielenböden, Parkett auf Fußbodenheizung und quellempfindliche Hölzer (z. B. Buche, Esche, Ahorn) müssen zur Verminderung der Seitenverleimung mit PARAT GR® grundiert werden
- für Grundierung und Versiegelung nicht die gleiche Rolle verwenden, Grundierung nicht Zwischenschleifen
- Rollgrundierung maximal einmal rollen, nicht rostende Materialien einsetzen
- beim Versiegeln oder Grundieren die Heizung abdrehen und Zugluft vermeiden, nach Trocknung für Raumluftaus-tausch sorgen
- die verschiedene Produkte nicht mischen, maxi. zwei Rollaufträge pro Tag
- die Zimmer- und Lacktemperatur darf nicht unter 15°C oder über 25°C liegen, die Bodentemperatur nicht unter 13°C oder über 22°C
- Gesamtauftragsmenge im normalen Wohnbereich mindestens 300g/m², im höher strapaziertem Bereich mindestens 400 g/m²
- gewisse Holzarten verlangen eine Spezialgrundierung, bei Ungewissheit bitte Informationen bei Ihrem Lieferanten oder bei PARAT Technik einholen
- für eine Nachversiegelung von Fertigparkett oder Altböden (Haftungsprobe auf Testfläche) bitte Informationen bei Ihrem Lieferanten oder PARAT Technik einholen
- nach Aufbringung der letzten Versiegelungsschicht bei 20°C und einer relativen Luftfeuchte von 50% kann der Boden nach ca. 8-12 Stunden vorsichtig betreten werden, die Reinigung und Pflege ist nach 8–14 Tagen möglich, danach können Teppiche ausgelegt werden, **die separate Pflegeanleitung beachten!!!**
- Autohäuser, Labors und Friseursalons erfordern einen speziellen Versiegelungsaufbau, bitte Informationen bei Ihrem Lieferanten oder PARAT Technik einholen

Technische Daten

Bindemittel:	Polyurethan / Akrylat-Polymer
Verbrauch:	ca. 1 Ltr. für 8–10 m ² /Rollenauftrag
Glanzgrad:	50 halbmatt
Kennzeichnung:	nicht kennzeichnungspflichtig nach GSV
Brandgefahr:	nicht brandgefährlich

Reinigung der Arbeitsgeräte

Mit Wasser, wenn getrocknet mit Aceton.

Lagerung

Vor Frost schützen. Im Originalgebinde ungeöffnet 1 Jahr lagerfähig.

Liefergebinde

1 Karton 3 x 5 Ltr., 1 Palette/48 Karton,

Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.

Gesundheit und Umwelt

PARAT 45® wird als nicht gesundheits- oder umweltschädlich klassifiziert. Es ist mit normaler Vorsicht, die für die Handhabung von chemischen Produkten bzw. Chemikalien gilt, vorzugehen. Allen Angaben liegen umfangreiche Labor- und Praxistests zu Grunde, jedoch kann es in speziellen Fällen zu abweichenden Bedingungen auf Baustellen kommen, was nicht in unserem Einflussbereich liegt. Wir können daher nur die Garantie für die Hochwertigkeit des Produktes geben.

Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.