

PARAT DOS®

Zweischichtparkett (Einzelstab)

Hölzer/Maße

Hölzer:

- Eiche
- Buche gedämpft
- Esche
- Iroko
- can. und europ. Ahorn
- Doussie
- Diamant Nussbaum
- Akazie gedämpft
- Merbau
- Teak .- Roteiche
- Buche
- Räuchereiche
- amerikan. Kirsche
- Jatoba
- Thermo Esche

Maße:

490 x 70 x 11mm

Nutzschicht: ca. 4 mm Massivholz

Paletteninhalt: 98,78 m²

Paketinhalt: 2,058 m²

Ein Boden, der Ihrer Individualität Ausdruck verleiht. Mit vielen verschiedenen Holzarten und Sortierungen eröffnet PARAT DOS® eine Vielzahl an Gestaltungs- und Verlegungsmöglichkeiten vorrangig im Wohn- und Objektbereich.

- Optik und Maße wie traditionelles Stabparkett dabei deutlich geringeres Schwind- und Quellverhalten als Stabparkett -5-fach Acryl versiegelt oder roh geschliffen
- H 15 Kristallöl – geölte (vorgeölte) oder UV - geölte Oberfläche
- geringe Aufbauhöhe
- Massivholz-Gegenzug
- Deckschicht aus individueller Hartholzlamelle
- äußerst passgenau

Vor, während und nach der Verlegung

PARAT DOS® wird vollflächig verklebt. Geeignete Unterböden dafür sind Zement- und Anhydritestrich, Gussasphalt oder Verlegespanplatten V 100/E1/ OSB. Restfeuchtwerte (CM-Gerät):

Zementestrich: bis 1,8% CM in Verbindung mit FBH: bis 1,8% CM

Anhydritestrich: bis 0,5% CM in Verbindung mit FBH: bis 0,3% CM

Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.

Bei vollflächiger Verklebung sind Bewegungsfugen anzulegen. Diese sind je nach Gebäudesituation, Holzart und Verlegemuster nach derzeitiger Regel des Fachs im Maß von je 8–10 m einzubringen. Lagern Sie die Pakete nur in trockenen Räumen und öffnen Sie die Pakete erst vor Beginn der Verlegung. Die optimale Luftfeuchte beträgt 55%, die Raumtemperatur sollte bei 20–22°C liegen. Es sind die empfohlenen Parat-System-Klebstoffe zu verwenden. In den Paketen enthaltene Halbriemen können Sie für den Randbereich verwenden. Neu verlegte Flächen nicht unmittelbar nach der Verlegung betreten. Um einen noch besseren Fugenverschluss zu erreichen, empfehlen wir die Parkettpflege von PARAT. Regelmäßiges Lüften vor allem bei Neubauten nicht vergessen (vor Erstbezug). Schützen Sie Ihren Parkettboden vor starker Sonneneinstrahlung.

Sortierungen

Nach europäischer Norm EN 13489 : Premium: ○ Classic: △ Avantgarde: □

Fussbodenheizung

Für die Verlegung auf Warmwasser Fußbodenheizung geeignet bei folgenden Bedingungen:
Raumtemperatur idealer Weise zwischen 18°C und 24°C.

Die relative Luftfeuchte soll zwischen 45% und 60% liegen.

(evtl. Raumluftbefeuchter während der Heizperiode benutzen)

Verlegung nur mit Altvater-Sicherheitsplomben. Der Vorlauf der Fussbodenheizung ist so zu einzustellen das die Oberflächentemperatur 26° C nicht übersteigt. Ggf. Automatische Abschaltung der Heizung.

Die Verlegung von Parat Dos auf einer elektrischen Fussbodenheizung ist nicht freigegeben.

Vollflächige Verklebung mit Parat Elastik , Parat Strong , Parat 2K-PU und PARAT ECONOMIC

Folgende Hölzer sind freigegeben:

Doussie, Jatoba, Merbau, Eiche, Roteiche, Räuchereiche, Nussbaum, Thermoesche, Akazie gedämpft, Kirschbaum, Teak

Andere, hier nicht angegebene Hölzer, sind im Bedarfsfalle anzufragen und bedürfen der schriftlichen Freigabe.

Pflege

H 15 Kristallöl - geölte und UV - geölte Böden mit H 15 Seife pflegen (Erstpflge erforderlich)

lackierte Böden mit Parat Parkett-Pflege behandeln (Erstpflge erforderlich, unverdünnt auftragen)

Siehe auch gesonderte Pflegeanleitung. Technische Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.

Stand November 2008

Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.