

PARAT DOS XL®

Zweischichtparkett (Einzelstab) Hölzer/Maße

Eigenschaften

Ein Boden, der Ihrer Individualität Ausdruck verleiht. Mit vielen verschiedenen Holzarten und Sortierungen eröffnet PARAT DOS XL® eine Vielzahl an Gestaltungs- und Verlegungsmöglichkeiten vorrangig im Wohn- und Objektbereich.

- Optik und Maße wie traditionelles Stabparkett
- dabei deutlich geringeres Schwind- und Quellverhalten als Stabparkett
- 6-fach Acryl versiegelt oder roh geschliffen
- H 15 Kristallöl – geölte (vorgeölte) oder UV - geölte Oberfläche
- geringe Aufbauhöhe
- Massivholz-Gegenzug
- Deckschicht aus individueller Hartholzlamelle
- äußerst passgenau

Vor, während und nach der Verlegung

PARAT DOS XL® wird vollflächig verklebt. Geeignete Unterböden dafür sind Zement- und Anhydritestrich, Gussasphalt oder Verlegespanplatten V 100/E1/OSB. Restfeuchtwerte (CM-Gerät):

- Zementestrich: bis 1,8% CM in Verbindung mit FBH: bis 1,5% CM
- Anhydritestrich: bis 0,5% CM in Verbindung mit FBH: bis 0,3% CM

Bei vollflächiger Verklebung sind Bewegungsfugen anzulegen. Diese sind je nach Gebäudesituation, Holzart und Verlegemuster nach derzeitiger Regel des Fachs im Maß von je 8–10 m einzubringen. Lagern Sie die Pakete nur in trockenen Räumen und öffnen Sie die Pakete erst vor Beginn der Verlegung. Die optimale Luftfeuchte beträgt 55%, die Raumtemperatur sollte bei 20–22°C liegen. Es sind die empfohlenen Parat-System®-Klebstoffe zu verwenden. In den Paketen enthaltene Halbriemen können Sie für den Randbereich verwenden. Neu verlegte Flächen nicht unmittelbar nach der Verlegung betreten. Um einen noch besseren Fugenverschluss zu erreichen, empfehlen wir die Parkettpflege von PARAT®. Regelmäßiges Lüften vor allem bei Neubauten nicht vergessen (vor Erstbezug). Schützen Sie Ihren Parkettboden vor starker Sonneneinstrahlung.

Sortierungen

Nach europäischer Norm EN 13489 : Premium: ○ Classic: △ Avantgarde: □ .

Umweltschutz

PARAT DOS® wird unter Verwendung umweltfreundlicher Materialien hergestellt. Für die Schichtverleimung kommt formaldehydfreier PVAC- Kleber zum Einsatz.

Fußbodenheizung

- für Fußbodenheizung (nur in Verbindung mit vorheriger schriftlicher Freigabe durch Hersteller/Lieferanten) geeignet bei max. Oberflächentemperatur Parkett bis 26°C
- wenn freigegeben, dann nur mit dem Einbau von Altwater - Sicherheitsplomben

Freigabe der Verlegung auf Fußbodenheizung erfolgt nur auf vorherige Anfrage in schriftlicher Form!

Pflege

- H 15 Kristallöl - geölte und UV - geölte Böden mit H 15 Seife pflegen (Erstpflege erforderlich)
- lackierte Böden mit Parat Parkett-Pflege behandeln (Erstpflege erforderlich, unverdünnt auftragen)

Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.