

PARAT VARIO MULTI®



Klebstoff

Anwendungsbereich

Multifunktionaler, sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff für PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen, CV-Beläge, Linoleum und Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenaustrüstungen.

Besondere Vorteile

- sehr emissionsarm
- lösemittelfrei
- kurze Ablüfzeit
- gute Anfangsklebkraft
- klebstark
- Nassbettklebstoff

Technische Angaben

Basis:	Kunstharz-Dispersion
Farbe:	beige-weiß
Viskosität:	streichfähig
Spez.-Gewicht:	1,3 g/cm ³
Verarbeitungsbedingungen:	am besten zwischen + 15° C und + 20° C; maximale Luftfeuchte: 75 %
Empfohlene Spachtelzahnung:	TKB- A 2 - Verbrauch: ca. 300 g/m ² TKB- B 1 - Verbrauch: ca. 400 g/m ² TKB- B 2 - Verbrauch: ca. 650 g/m ² TKB- B 3 - Verbrauch: ca. 750 g/m ² Auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite ist zu achten. Grob strukturierte Klebeflächen erfordern eine grobere Spachtelzahnung mit entsprechendem Mehrverbrauch.
Belastbar:	ab 24 Stunden
Eignung bei Stuhlrollenbelastung:	ja (Rollen nach EN 12529)
Eignung auf Fußbodenheizung:	ja – entsprechende Merkblätter und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes beachten.
GEV-Emicode:	EC 1 – sehr emissionsarm
GISCODE:	D1 – Lösemittelfrei gemäß TRGS 610
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR:	entfällt
Reinigungsmittel:	für nicht ausgehärteten Klebstoff: Wasser

Lagerung

Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig.

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss entsprechend den Forderungen der DIN 18365 eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein und ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Hierfür geeignete Grundierungen und Spachtelmassen einsetzen. Gussasphaltestriche und andere nicht saugfähige Untergründe grundsätzlich in mindestens 2 mm Schichtdicke überspachteln.

Verarbeitung

PARAT VARIO® wird mit einem gezahnten Spachtel gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Je nach Bodenbelag muss ggf. eine Ablüfzeit vorgeschaltet werden. Den Bodenbelag in das Klebstoffbett einlegen und gründlich anreiben. Nach ca. 25–30 Minuten Bodenbelag nochmals nachreiben. Thermisches Verschließen der Fugen frühestens nach 24 Stunden vornehmen. Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller, insbesondere auch in Bezug auf das Klimatisieren der Beläge.

Liefergebilde

14 kg Eimer / 33 Stück pro Palette

Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.